

# AKRIT 4

## DZIĻI MATĒTA KRĀSA SIENĀM UN GRIESTIEM

- TONĒŠANA – VAIRĀK KĀ 10 000 TONĪ
- PIEMĪT LABA SEDZAMĪBA
- EKOĻOGISKA



<b>Pielietošana</b>	Krāsa paredzēta griestu un sienu krāsošanai telpās ar normālām ekspluatācijas prasībām: dzīvojamās telpas, biroji. Pielietojama svaigi vai agrāk krāsotām lateksa vai alkīda krāsu virsmām no betona, gāzbetona, ģipškartona plāksnēm, kokskaidu plāksnēm, kā arī apmetuma, špaktelētām un ar rullmateriāliem aplīmētām virsmām. Var pielietot kā grunti zem krāsām AKRIT 7, AKRIT 12 un AKRIT 20. Neder grīdu, durvju un mēbeļu krāsošanai.
<b>Īpašības</b>	Krāsu ir viegli uzklāt ar rullīti, darba laikā neizšļakstās. Segums iztur viegli mitru tīrīšanu.
<b>Matējuma pakāpe</b>	Dziļi matēta
<b>Pielietojums</b>	Krāsojamai virsmai jābūt pamatīgi notīrītai no loboša materiāla, netīrumiem un putekļiem. Virsmas, agrāk apstrādātās ar emalju vai eļļas krāsām, noslīpēt ar smilšpapīru līdz matējumam. Stipri piesārņotas vai taukainas virsmas nomazgāt ar 3-5% sodas šķīdumu, noskalot ar ūdeni un nosusināt. Plaisas un bedres nošpaktelēt ar piemērotu špakteli (FINE FILLER, AQUA FILLER u.tml.). Porainas un putekļainas virsmas apstrādāt ar AQUASTOP.
<b>Uzklāšana</b>	Pirms uzklāšanas krāsu rūpīgi izmaisīt. Pirmās kārtas uzklāšanai krāsu iespējams šķīdināt ar ūdeni līdz 5%. Uzklāt 2 kārtas ar rullīti vai smidzinātāju pie temperatūras 10-25 <sup>o</sup> un gaisa mitruma ne vairāk kā 80%. Krāsošanai nepatīkamos apstākļos (apkures iekārtu izmantošana, augsta temperatūra vai zems gaisa mitrums) ieteicams izmantot līdzekli izžūšanas palēnināšanai TIME +. Bezgaisa izsmidzināšanas uzklāšanai izmantot uzgali 0,021 - 0,027".
<b>Darba instrumenti</b>	Rullītis, bezgaisa smidzinātājs. Pēc darba beigām nomazgāt ar ūdeni.
<b>Darba temperatūra</b>	Virš 10 <sup>o</sup> C
<b>Saistviela</b>	Akrilāts
<b>Šķīdinātājs</b>	Ūdens, līdz 5%
<b>Patēriņš</b>	6-10 m <sup>2</sup> /l
<b>Žūšanas laiks</b>	1 – 2 stundas pie temperatūras 20 <sup>o</sup> un gaisa mitruma 50%.
<b>Nodilumizturība pret mitru tīrīšanu</b>	3 klase DIN EN13300, 200 cikli, 20 – 70 mikroni
<b>Blīvums</b>	~ 1,5 kg / l
<b>Sausais atlikums</b>	~ 60%
<b>Uzglabāšana</b>	3 gadi cieši noslēgtā tarā. Sargāt no sasalšanas.
<b>Tonēšana</b>	ESCAROCOLOR sistēma, ūdens bāzes krāsu pastas.
<b>Utilizācija</b>	Neliet kanalizācijā, izvairīties no nokļūšanas apkārtējā vidē, lietojot ievērot darba higiēnas noteikumus. Izžuvas krāsas atlikumus jāutilizē, kā sadzīves atkritumi, polimēra taru jāsavāc priekš otrreizējas pārstrādes, vai jāutilizē kā sadzīves atkritumi.
<b>Gaistošās organiskās vielas</b>	Pieļaujamais saturs sastāvam (l/a) 75 g/L (2007) 30 g/L (2010) Max saturs 30 g/L

