

AQUASTOP BOND

ADHĒZIJAS AKRILA GRUNTS

- UZLABO ADHĒZIJU
- STIPRINA VĀJĀS VIRSMAS
- IZTURĪGS PRET ŪDENI UN SĀRMIEM
- KONCENTRĀTS



Pielietošana	Speciāla polimēru dispersija virsmas stiprināšanai un adhēzijas pastiprināšanai apdares kārtām. Izmanto betona gruntēšanai pirms izlīdzinošo maisījumu uzklāšanas, DSP grīdām pirms linoleja uzklāšanas, tapat vāju minerālvirsmu apstrādāšanai (betons, ķieģelis, dabīgais akmens, akrila, kaļķa un cementa apmetumam, špaktelei utt.) pirms apdares materiālu uzklāšanas. Paredzēta iekšdarbiem.
Īpašības	Uzlabo apdares materiālu adhēziju pie pamatnes. Dispersija ir elastīga un noturīga pret ūdens un sārnu iedarbību.
Virsmas sagatavošana	Pirms uzklāšanas virsmai jābūt attīrītai no nefūriem un taukiem, bez slāņu atdalīšanās un bioloģisko infekciju pēdām (aļģes, pelējums u.c.). Lai attīrītu virsmu no bio- infekcijas, izmantot līdzekli BIOTOL. Apmetām un špaktelētām virsmām jābūt pilnīgi sausām.
Uzklāšana	Samaisīt un uzklāt 1-2 kārtās. Virsmas gruntēšanai aitšķaidīt ar ūdeni attiecībā 1:5 – 1:10. Uzklāt 1-2 kārtās, atkarībā no virsmas veida un porainības. Otrās kārtas uzklāšana – ne ātrāk kā pēc 2 stundām pie temperatūras 18-22°C.
Darba instrumenti	Ota, nullītis, smidzinātājs. Pēc darba beigām nomazgāt ar ūdeni.
Darba temperatūra	Virs 5°C
Saistviela	Kopolimērs
Šķīdinātājs	Ūdens
Patēriņš	5-15 m ² /l
Žūšanas laiks	2-6 stundas pie temperatūras 20 ⁰ un gaisa mitruma 50%.
Blīvums	~ 1 kg / l
Sausais atlikums	~42%
Uzglabāšana	2 gadi cieši noslēgtā tarā. Sargāt no sasaldēšanas.
Utilizācija	Neliet kanalizācijā, izvairīties no nokļūšanas apkārtējā vidē, lietojot ievērot darba higiēnas noteikumus. Izžuvušas krāsas atlikumus un taru jāutilizē, kā sadzīves atkritumi.



Ozolu iela 28, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV2167
Tel. (+371 67703038) Fax (+371 67702487) pasutijumi@eskaro.com
<http://www.eskaro.com>