

AQUASTOP PROFESSIONAL

MITRUMIZOLATORS (KONCENTRĀTS)



| | |
|-----------------------------|---|
| Pielietošana | Speciāla polimēru dispersija, kuru pievieno cementa un kaļķa celtniecības javām. Pielieto betona grīdu gruntēšanai, kā arī porainu un jūtīgu pret mitrumu virsmu gruntēšanai. Piemērota iekšdarbu veikšanai. |
| Īpašības | Palielina virsmas izturību pret nodilumu, mitrumu un eļļām. Uzlabo apdares materiālu saķeri ar pamatu. |
| Virsmas sagatavošana | Pirms uzklāšanas virsmu attīrīt no netīrumiem un taukiem. |
| Uzklāšana | <p>Sastāvu sajauc ar ūdeni, izmantojamās javas sagatavošanai:</p> <p>Apmetums – 1:5 – 1:20. Cementa un kaļķa javas: biezumam 1,5 mm – 1:5, biezumam 2 – 20mm – 1:10.</p> <p>Betona un cementa pašizlīdzinošie maisījumi – 1:5 – 1:10.</p> <p>Virsmas uzklāšanai sšķaidīt ar ūdeni:</p> <p>Betons, cements, gāzbetons, apmetums, ģipškartons – 1:5 – 1:10. Grīdas pamatam – 1:3 – 1:5.</p> |
| Darba instrumenti | Ota, rullītis. Pēc darba beigām nomazgāt ar ūdeni. |
| Darba temperatūra | Virš 15 ^o C |
| Saistviela | Kopolimērs |
| Šķīdinātājs | Ūdens |
| Patēriņš | 3-10 m ² /l |
| Žūšanas laiks | 2-6 stundas pie temperatūras 20 ^o un gaisa mitruma 50%. |
| Blīvums | ~ 1 kg / l |
| Sausais atlikums | ~50% |
| Uzglabāšana | 2 gadi cieši noslēgtā tarā. Sargāt no sasaldēšanas. |
| Utilizācija | Neliet kanalizācijā, izvairīties no nokļūšanas apkārtējā vidē, lietojot ievērot darba higiēnas noteikumus. Izžuvušas krāsas atlikumus un taru jāutilizē, kā sadzīves atkritumi. |



Ozolu iela 28, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV2167
Tel. (+371 67703038) Fax (+371 67702487) pasutijumi@eskaro.com
<http://www.eskaro.com>