

AURA Lux Pro 3

KRĀSA SIENĀM UN GRIESTIEM

- Matēta
- Lielisks pārklājums
- Pieļaujama mitrā tīrīšana



Īpašības	Interjera ūdens dispersijas krāsa profesionālai griestu un ēku sienu krāsošanai. Piemīt augsta saķere, viegli pielietojama. Nešļakstās. Pēc nožūšanas veido matētu virsmu (3. spīduma pakāpe), noslēpjot kļūdas un nelīdzēnas virsmas. Atzīst vieglu mitro tīrīšanu (III klases nodilumizturību EN 13300). Tvaika kontrole. Tiek tonēta pēc Eskarocolor sistēmas. Garantija, augstas kvalitātes apdares darbiem.
Pielietošana	Dzīvojamu un biroju telpu krāsošanai ar normālu mitrumu. Izmanto jaunu vai iepriekš apmestu, ar ūdens dispersijas krāsām krāsotu virsmu, ar visa veida pildvielām aizklātas betona virsmas, gāzbetona, ķieģeļu, azbesta, ģipškartona, skaidu plākšņu krāsošanai. Piemērots strukturālo virsmu un dažādu tapešu veidu krāsošanai.
Virsmas sagatavošana	Pirms krāsošanas notīrīt virsmu no putekļiem, krīta un kaļķa nosēdumiem, trauslā ģipša un špaktelvirsmām, bitumēna un citiem traucēkļiem. Trauslu un piesārņotu vietu notīrīt ar tīru lāpstīņu vai stieņu birstīti un attīrīt no putekļiem. Virsmas ar dziļiem defektiem (iespaidumiem un plaisām) nepieciešams izlīdzināt ar špaktelmasu, porainas un puteļņainas virsmas ieteicams vispirms apstrādāt ar Aura vai Eskaro grunti (skatīt norādījumus uz etiķetes).
Uzklāšana	Pirms uzklāšanas krāsu pamatīgi samaisīt. Uzklāt ar ota, rullīti vai smidzinātāju vienā vai divās kārtās. Veikt darbus pie apkārtējās vides un virsmas temperatūras no +5 °C līdz +35 °C. Otro krāsas slāni uzklāt 2 stundas pēc pirmās kārtas uzklāšanas. Uzmanību! Īstā nokrāsa virsmai būs pēc pilnīgas krāsas nožūšanas.
Krāsotas virsmas kopšana	Ar krāsotām virsmām jābūt ļoti uzmanīgiem vismaz 1 – 2 nedēļas no krāsas uzklāšanas līdz tā iegūst galīgo cietību un nodilumizturību (parasti 3 – 4 nedēļas). Krāsotu virsmu mazgāšanai izmantot ūdeni, neitrālu un vidēji sārmainu mazgāšanas līdzekli (ar pH līmeni līdz 9). Neizmantot organiskos šķīdinātājus. Tīrīšanai izmantot mīkstu sūkli un lupatiņu. Ja nepieciešams, virsmu drīkst tīrīt ar mīkstu sūkli vai lupatiņu aptuveni 2 diennaktis pēc krāsas uzklāšanas. Lai noņemtu pelējumu, izmantot Biotol E vai Biotol Spray saskaņā ar to lietošanas instrukcijām.
Krāsa	Balta
Tonējums	Pēc Eskarocolor sistēmas (A bāze).
Patēriņš	8-12 m ² /l vienam slānim. Krāsas patēriņš atkarīgs no tās tipa, virsmas sagatavošanas un uzklāšanas metodes.
Žūšanas laiks	1-2 stundas pie temperatūras +20 ± 2 °C un gaisa relatīvā mitruma 65 ± 5%. Nožūšanas laiks palielinās zem 20 °C un paaugstināta mitruma ietekmē.
Darbarīki	Ota, rullītis ar garumu 8 ... 14 mm, izsmidzinātājs, sprausla diametrs 0,021-0,027 “.
Darbarīku tīrīšana	Uzreiz pēc lietošanas nomazgāt ar ūdeni. Nožuvusi krāsa notīrīsies mehāniski.
Piesardzības pasākumi	Ievērot vispārīgos higiēnas noteikumus. Turēt bērniem nepieejamā vietā. Ja nokļūst acīs, skalot ar lielu daudzumu ūdens.
Sastāvs	Akrila kopolimēra dispersija, titāna dioksīds, pildvielas, funkcionālās piedevas, ūdens.
Derīguma termiņš	24 mēneši no uz iepakojuma norādītā datuma. Uzglabāt un transportēt oriģinālā iepakojumā pie temperatūras no +5 °C līdz +35 °C. Sargāt no sala un tiešiem saules stariem.
Utilizācija	Krāsas pārpalikums jānodod realizācijai kā sadzīves atkritumus, sausu un tīru iepakojumu nodot atsevišķās pārstrādes punktos vai iznīcināt kā sadzīves atkritumus.
Tara	0,9 L, 2,7 L, 9 L