

AURA Luxpro 7

AUGSTVĒRTĪGA DEKORATĪVA KRĀSA PROFESIONĀĻIEM

- Pusmatēta
- Augstas dekoratīvās raksturīpašības
- Daudzkārt mazgājama



Īpašības	Balta, pusmatēta ūdens dispersijas krāsa sienām un griestiem ar augstām dekoratīvām raksturīpašībām. Piemīt augsta adhēzija un viegli klājās, nodrošinot mazu patēriņu un labu segtspēju. Tikstotropiska, uzklājot nešļakstās. Veido ideāli gludu virsmu ar patīkamu spīdumu. Iztur daudzkārtēju mazgāšanu un tīrīšanu (II. klase saskaņā ar EN 13300). Pilnīgi izturīga pret mazgāšanu virsma kļūst 3-4 nedēļas vēlāk pēc krāsas uzklāšanas. Tvaiku caurlaidīga. Nesatur šķīdinātājus. Tonējama saskaņā ar Eskarocolor sistēmu pastļetoņos un košās krāsās. Garantēta iznākuma augsta kvalitāte.
Pielietošana	Sienu un griestu krāsošanai dzīvojamās un biroju telpās ar normālu mitrumu, uzklājama uz jaunām vai iepriekš ar ūdens dispersijas krāsām krāsotām minerālmateriālu virsmām: betona, silikātkieģeļu, špaktelētām vai apmestām virsmām, kokšķiedras un kokskaidu plātnēm, kā arī uz ģipškartona. Lieliski piemērota strukturētu un reljefa, iespiestu virsmu, kā arī stikla šķiedras tapešu krāsošanai
Virsmas sagatavošana	Krāsojamai pamatnei jābūt sausai, attīrītai no putekļiem un citiem netīrumiem. Ļoti netīras virsmas tīrīt ar 3-5% dzērāmās sodas šķīdumu, skalot ar tīru ūdeni un žāvēt. Ar eļļas krāsu vai emalju agrāk krāsotās virsmas attīrīt no atlupušā pārklājuma, apstrādāt ar smilšpapīru līdz virsma kļūst matēta un attīrīt no putekļiem. Veco krīta balsinājumu pilnībā notīrīt. Nelīdzenumus, robus un plaisas aizsmērēt ar akrila špakteli, krāsojamo virsmu ieteicams iepriekš apstrādāt ar ūdens dispersijas grunti TM Aura vai TM Eskaro.
Uzklāšana	Pirms uzklāšanas krāsu rūpīgi samaisīt. Uzklāt ar rullīti, otu vai smidzinātāju (arī bezgaisa metodē) divās kārtās. Pamatnes gruntēšanai krāsu ieteicams atšķaidīt ar ūdeni, taču ne vairāk kā 10% no krāsas apjoma. Otro kārtu klāt 2 stundas vēlāk pēc pirmās kārtas uzklāšanas. Darbus veikt temperatūrā, kas nav zemāka par +10°C un augstāka par +30°C. Virsma iegūst savu īsto toni, kad krāsa ir pilnīgi izžuvusi.
Krāsotas virsmas kopšana	Ar krāsotām virsmām jābūt ļoti uzmanīgiem vismaz 1 – 2 nedēļas no krāsas uzklāšanas līdz tā iegūst galīgo cietību un nodilumizturību (parasti 3 – 4 nedēļas). Krāsotu virsmu mazgāšanai izmantot ūdeni, neitrālu un vidēji sārmainu mazgāšanas līdzekli (ar pH līmeni līdz 9). Neizmantot organiskos šķīdinātājus. Tīrīšanai izmantot mīkstu sūkli un lupatīņu. Ja nepieciešams, virsmu drīkst tīrīt ar mīkstu sūkli vai lupatīņu aptuveni 2 diennaktis pēc krāsas uzklāšanas. Lai noņemtu pelējumu, izmantot Biotol E vai Biotol Spray saskaņā ar to lietošanas instrukcijām.
Krāsa	Balta
Tonējums	Pēc Eskarocolor sistēmas (A un TR bāze).
Patēriņš	~7-12 m ² /l vienai kārtai. Krāsas patēriņš ir atkarīgs no virsmas veida un sagatavotības.
Žūšanas laiks	1-2 stundas pie gaisa temperatūras +20°C un relatīvā mitruma 65%. Pie temperatūras zemākas par +20°C žūšanas laiks attiecīgi pagarinās.
Darbarīki	Ota, rullītis ar garumu 8 ... 14 mm, izsmidzinātājs, sprausla diametrs 0,021-0,027 ".
Darbarīku tīrīšana	Uzreiz pēc izmantošanas skalot ūdenī. Sakaltušu krāsu tīrīt mehāniskā veidā.
Piesardzības pasākumi	Ievērot vispārīgos higiēnas noteikumus. Turēt bērniem nepieejamā vietā. Ja nokļūst acīs, skalot ar lielu daudzumu ūdens.
Sastāvs	Polimēru akrila dispersija, titāna dioksīds, pildvielas, funkcionālās piedevas, ūdens.
Derīguma termiņš	24 mēneši no uz iepakojuma norādītā datuma. Uzglabāt un transportēt oriģinālā iepakojumā pie temperatūras no +5 °C līdz +35 °C. Sargāt no sala un tiešiem saules stariem.
Utilizācija	Krāsas pārpalikums jānodod realizācijai kā sadzīves atkritumus, sausu un tīru iepakojumu nodot atreizējās pārstrādes punktos vai iznīcināt kā sadzīves atkritumus.
Tara	0,9 L, 2,7 L, 9 L