



AURA Tapet

Krāsa krāsojamām tapetēm un struktūālām virsmām.

- ✓ Pieļaujama mitrā kopšana
- ✓ Ideāls pārklājums
- ✓ 4,5 l / 55 m²



Apraksts	
Īpašības	<p>Interjera ūdens dispersijas krāsa krāsošanai dažādu veidu tapetēm (papīra, vinila, flizelīna, stiklauduma u.c.) un struktūālām virsmām.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Viegli pielietojama un neliels krāsu patēriņš to klājot. ✓ Laba segtspēja, nešļakstās. ✓ Lieliski pārklāj un izceļ tapetes struktūru, var klāt vairākas reizes. ✓ Pieļaujama mitrā tīrīšana (III klases nodilumizturību DIN 13300). ✓ Tvaika caurlaidība. ✓ Tiek tonēta pēc Eskarocolor sistēmas. <p>Galēji pieļaujama GOV saturs produktam (apakšgrupa a) 30 g/L, maks. GOV saturs produktā < 30 g/L.</p>
Piemērotība	Piemērota visu veidu tapešu krāsošanai, stiklauduma tapetēm, kā arī struktūālu, porainu virsmu krāsošanai dzīvojamu un biroja telpās
Kvalitātes standarti	<ul style="list-style-type: none"> ✓ III klases nodilumizturība DIN EN 13300. ✓ Satur GOV (gaistoši organiskie savienojumi) atbilst Eiropas savienības direktīvai 2004/42/EK.
Tehniskais raksturojums	
Virsmas sagatavošana un uzklāšana	Tapešu krāsošana veicama uz pielīmētas apstrādātas, sausas un attīrītas tapešu virsmas. Pirms tapešu līmēšanas virsmu apstrādā ar Aura vai Eskaro grunti. Pirms klāšanas krāsu rūpīgi samaisīt. Uzklāt ar rullīti vai smidzinātāju vienā vai divās kārtās. Darbu veikt pie apkārtējās vides temperatūras no +5°C līdz 25°C. Otrās krāsas slāni uzklāt 2 stundas pēc pirmās kārtas uzklāšanas vai pilnas krāsas izžūšanas.
Krāsa	Balta
Tonēšana	Tonējama pēc Eskarocolor sistēmas.
Patēriņš	4,5l paredzēti līdz 55 m ² noklāšanai
Žūšanas laiks	1-2 stundas pie temperatūras +20 ± 2 °C un gaisa relatīvā mitruma 65 ± 5%. Nožūšanas laiks palielinās zem 20 °C un paaugstinās mitruma ietekmē.
Darba instrumenti	Rullītis ar garu diegu līdz 18 mm, bezgaisa izsmidzinātājs. Ja klāšanai izmanto izsmidzinātāju, tad sprauslai jāatbilst izmēram 0,021 – 0,027".
Darba instrumentu tīrīšana	Darbarīki jānotīra ar ūdeni uzreiz pēc to lietošanas. Nožuvusi krāsa jānotīra mehāniski.
Sastāvs	Akrila kopolimēra dispersija, titāna dioksīds, pildvielas, funkcionālās piedevas, ūdens
Informācija	
Sala izturība	Nesasadzēt.
Garantijas laiks	24 mēneši no iepakojumā norādītā datuma.
Uzglabāšanas nosacījumi	Uzglabāt un transportēt oriģinālā iepakojumā pie temperatūras no +5°C līdz 35°C. Sargāt no sala un tiešiem saules stariem.
Piesardzības pasākumi un utalizācija	Krāsa ir uguns droša, netoksiska. Nejaukt ar citiem organiskiem šķīdinātājiem. Ievērot vispārīgos higiēnas noteikumus. Turēt bērniem nepieejamā vietā. Ja nokļūst acīs, uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Neliet kanalizācijā. Izvairīties no krāsu pārpalikuma nokļūšanas apkārtējā vidē. Krāsas pārpalikumus jānodod utalizācijai kā sadzīves atkritumus, sausu un tīru iepakojumu nodot otreizējās pārstrādes punktos vai iznīcināt kā sadzīves atkritumus.
Tilpums/svars	4,5 l.