

# ELEMENT

## PUSMATĒTA AKRILA KRĀSA RADIATORIEM



<b>Pielietošana</b>	Ar ūdeni atšķaidāma pusmatēta krāsa, tiek rekomendēta gruntētiem vai iepriekš krāsotiem sildelementiem, tāpat koka un nogruntētām metāliskām detaļām un lietām iekšelpās.
<b>Īpašības</b>	Krāsa satur tūlītēju korozijas inhibitoru. Pārklājums iztur uzsilšanu līdz 120 <sup>0</sup> C. Ilgstoši pakļaujot augstas temperatūras iedarbībā krāsas seguma spīdums var pasliktināties.
<b>Matējuma pakāpe</b>	Pusmatēta
<b>Pielietojums</b>	Krāsojamai virsmai jābūt attaukotai, sausai, attīrītai no lobošās krāsas, neīrūmiem un putekļiem. Virsmas, kas agrāk krāsotas ar emaljas vai eļļas krāsu, apstrādāt ar smilšpapīru līdz matējumam. Metāla virsmas uzmanīgi apstrādāt ar atbilstošu grunti.
<b>Uzklāšana</b>	Krāsu rūpīgi samaisīt, uzklāt 1-2 kārtas. Ir pieļaujama siltu (līdz 45 <sup>0</sup> C) sildelementu krāsošana.
<b>Darba instrumenti</b>	Ota, rullītis. Pēc darba beigām nomazgāt ar ūdeni.
<b>Darba temperatūra</b>	Virš 5 <sup>0</sup> C
<b>Saistviela</b>	Akrilāts
<b>Šķīdinātājs</b>	Ūdens, līdz 5%
<b>Patēriņš</b>	~ 6-10 m <sup>2</sup> /l
<b>Žūšanas laiks</b>	No putekļiem – 1,5 – 2 stundas, pārkrāsošanai gatavs pēc 5 – 6 stundām pie temperatūras 20 <sup>0</sup> un gaisa mitruma 50%.
<b>Nodilumizturība pret mitru tīrīšanu</b>	1 klase pēc DIN EN13300, 200 cikli, < 5 mikroni
<b>Blīvums</b>	~ 1,3kg / l
<b>Sausais atlikums</b>	~50%
<b>Uzglabāšana</b>	3 gadi cieši noslēgtā tarā. Sargāt no sasalšanas.
<b>Tonēšana</b>	Ūdens bāzes krāsu pastas, ESKAROCOLOR sistēma.
<b>Utilizācija</b>	Neliet kanalizācijā, ūdenskrātuvēs vai uz augsnes. Produkta atlikumus un taru utilizēt kā sadzīves atkritumus.
<b>Gaistošās organiskās vielas</b>	Pieļaujamais saturs sastāvam (l/a) 150 g/L (2007) 130 g/L (2010) Max saturs 50 g/L



Ozolu iela 28, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV2167  
Tel. (+371 67703038) Fax (+371 67702487) [pasutijumi@eskaro.com](mailto:pasutijumi@eskaro.com)  
<http://www.eskaro.com>