

# MARINE LAKK 40

## LAKA JAHTĀM



<b>Pielietošana</b>	Koka laivām un jahtām. Der arī logu rāmju, durvju, grīdu un citu koka virsmu lakošanai.
<b>Īpašības</b>	Ilgnoturīga uretānalkīda laka. Laka satur UV filtru, kas novērš koksnes dzeltēšanu tiešo saules staru ietekmē. Laka veido pārklājumu, kas ir noturīgs pret ūdens un sadzīves ķīmiju iedarbību.
<b>Matējuma pakāpe</b>	Pusmatēta
<b>Virsmas sagatavošana</b>	Virsmai ir jābūt sausai (virsmas mitrums zemāks par 20%). Virsmu attīrīt no putekļiem, netīrumiem un taukiem. Jaunu cieta koka virsmu (ozols, dižskābards) noslaucīt ar vaitspirtu. Agrāk lakotas virsmas attīrīt no lobošās lakas, noslīpēt līdz matējumam, atklātās virsmas nogruntēt ar lakas un vaitspirta maiņojumu attiecībā 5:1. Virsmas, kuras pakļautas atmosfēras ietekmei, apstrādāt ar līdzekli AURA BIOSTOP un nogruntēt ar šķaidītu laku.
<b>Uzklāšana</b>	Pirms izmantošanas laku rūpīgi samaisīt. Laku uzklāt uz virsmas plānās kārtās 2-3 reizes. Starp lakanas uzklāšanas reizēm rekomendējas viegla virsmas slīpēšana. Tonētu laku ieteicams izmantot tikai pirmajā uzklāšanas reizē.
<b>Darba instrumenti</b>	Ota, lakanas lāpstiņa, smidzinātājs. Pēc darba beigām nomazgāt ar vaitspirtu.
<b>Darba temepratūra</b>	Ne zemāk kā 5°C, gaisa mitrums zemāks par 80%.
<b>Saistviela</b>	Uretānalkīds
<b>Šķidinātājs</b>	Vaitspirts
<b>Patēriņš</b>	12-14 m <sup>2</sup> /l
<b>Žūšanas laiks</b>	No putekļiem – 4 stundas, pilna izzūšana – 18 stundas stundas pie temperatūras 20°C un gaisa mitruma 50%. Atkārtotai lakošanai virsmu noslīpēt un veikt pēc diennakts. Izturību pret berzi virsma iegūst pēc 2 nedēļām.
<b>Blīvums</b>	~ 0,9 kg / l
<b>Sausais atlikums</b>	~5%
<b>Uzglabāšana</b>	5 gadi cieši slēgtā tarā vēsā vietā.
<b>Tonēšana</b>	ESKAROKOLOR sistēma.
<b>Darba drošība</b>	<b>Piesardzības pasākumi.</b> Satur hidrogenizētu smagās rūpmieciešbas benzīnšķidinātāju, kobalta karboksilātu un metiletiketoksiemu. Var izraisīt alerģisko reakciju. <b>Ugunsnedrošs.</b> Atkārtota iedarbība var izraisīt ādas sausumu un sasprēgāšanu. Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Izvairīties no tvaiku ieelpošanas un līdzekļa nokļūšanas uz ādas. Ugunsgrēka gadījumā izmantot pulvera vai putu un oglekļa dioksīda ugunsdzēšamos aparātus. Neizmantot ūdeni. Norīšanas gadījumā nekavējoties vērsties pie ārstu, uzrādot taru vai produkta etiķeti. Strādāt labi vēdināmās telpās. Izžuvušas krāsas atlikumus jāutilizē, kā sadzīves atkritumi.
<b>Gaistošās organiskās vielas</b>	Pieļaujamais saturs sastāvam (l/a) 600 g/L (2007) 500g/L (2010) Max saturs 500 g/L



Ozolu iela 28, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV2167  
 Tel. (+371 67703038) Fax (+371 67702487) [pasutijumi@eskaro.com](mailto:pasutijumi@eskaro.com)  
<http://www.eskaro.com>