

PARKETILAKK 60SE

URETĀNALKĪDA LAKA GRĪDĀM



Pielietošana	Parketa segumam dzīvojamās telpās, koka kāpņu lakošanai un citiem koksnes produktiem. Tāpat rekomendējas betona grīdu apstrādei (lakošana, putekļu saistīšana).
Īpašības	Ilgnoturīga uretānalkīda laka. Izturīga pret ūdens un sadzīves ķimikāliju iedarbību.
Matējuma pakāpe	Pusspīdīga
Virsmas sagatavošana	Virsmai ir jābūt sausai, rūpīgi attīrtai no putekļiem un netīrumiem. Agrāk lakotu virsmu attīrt no vecās lobošas lakas kārtas, noslīpēt līdz matējumam, atvērtās virsmas nogruntēt ar lakas un vaitspira maisījumu attiecībā 5:1. Betona virsmas nogruntēt ar lakas un vaitspira maisījumu attiecībā 3:1.
Uzkļāšana	Pirms izmantošanas laku rūpīgi samaisīt. Nogruntēto koka un betona virsmu nolakot ar nešķaidītu laku divās kārtās. Putekļu sasaistīšanai uz virsmas uzkļāt 1 kārtu ar lakas un vaitspira maisījumu attiecībā 1:1.
Darba instrumenti	Ota, rullītis, lakas lāpstiņa. Pēc darba beigām nomazgāt ar vaitspirtu.
Darba temepratūra	Virs 5°C, gaisa mitrums zemāks par 80%.
Saistviela	Uretānalkīds
Šķidinātājs	Vaitspirts
Patēriņš	7-10 m²/1
Žūšanas laiks	No putekļiem - 2 stundas, pilnīga izžūšana - 24 stundas pie temperatūras 20°C un gaisa mitruma 50%. Atkārtotu lakošanu slīpētai virsmai veikt pēc diennakts. Izturīga pret berzi pēc nedēļas.
Bīlvums	~ 0,9 kg / 1
Sausais atlikums	~50%
Uzglabāšana	5 gadi cieši noslēgtā tarā vēsā vietā.
Darba drošība	Satur rūpniecisko benzīn-šķidinātāju, kobalta karboksilātu, metiletilketoksiķīmu. Var izraisīt alergiju. Ugunsnedrošs. Atkārtota iedarbība var izraisīt ādas sausumu un sasprēgāšanu. Kaitīgs ūdens organismiem, var atstāt negatīvas sekas uz apkārtējo vidi. Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Izvairīties no tvaiku ieelpošanas un līdzekļa nokļūšanas uz ādas. Strādāt labi vēdināmās telpās. Neliet kanalizācijā, izvairīties no nokļūšanas apkārtējā vidē, lietojot ievērot darba higiēnas noteikumus. Izžuvušas krāsas atlikumus jāutilizē, kā sadzīves atkritumi, polimēra taru jāsavāc priekš otrreizējas pārstrādes, vai jāutilizē kā sadzīves atkritumi.
Gaistošās organiskās vielas	Pieļaujamas saturs sastāvam (l/a) 500 g/L (2010) Max saturs 500 g/L



Ozolu iela 28, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV2167
 Tel. (+371 67703038) Fax (+371 67702487) pasutijumi@eskaro.com
<http://www.eskaro.com>