

SAUNALAKK

LAKA PIRTĪM



Pielietošana	Ūdenī šķīstoša akrila laka koka sienu un griestu, loga rāmju, durvju, pirts un veļas mazgātaves, kā arī ģērbtuvju grīdlīstēm. Nav ieteicams lietot uz pirts lāvām.
Īpašības	Labi iesūcas, ātri žūst. Šķīdināma ar ūdeni. Veido virsmu, kas ir noturīga pret ūdeni, netīrumiem un biežu mazgāšanu. Aizsargā no pelējuma un ilgstošas karstuma iedarbības. Laka ir baltā krāsā, žūstot kļūst caurspīdīga.
Matējuma pakāpe	Pusmatēta
Virsmas sagatavošana	Virsmai jābūt attīrītai no netīrumiem, taukiem un putekļiem. Agrāk lakotām virsmām atbrīvojies no lobošās vecās lakas. Raupjās virsmas noslīpet, putekļus rūpīgi novākt.
Uzklāšana	Pirms izmantošanas laku rūpīgi samaisīt. Uzklāt laku ar mīkstu otiņu vai lakas rullīti uz virsmu 2 kārtās (tvaika telpās – 1 kārtu). Otrā kārtu uzklāt ne agrāk kā 2-3 stundas pēc pirmās kārtas uzklāšanas. Pirms uzklāt otro kārtu, virsmu rekomendējas viegli noslīpēt. Nepieciešamības gadījumā laku iespējams atšķaidīt (ne vairāk kā 5%).
Darba instrumenti	Rullītis, ota. Pēc darba beigām nomazgāt ar ūdeni.
Darba temperatūra	Virš 10 ⁰ C
Saistviela	Kopolimērs
Šķīdinātājs	Ūdens, līdz 5%
Patēriņš	8 – 12 m ² /l
Žūšanas laiks	No putekļiem – 0,5 stundas, otrās kārtas uzklāšanai – 2-3 stndas pie temperatūras 20 ⁰ un gaisa mitruma 50%.
Blīvums	~ 1,0 kg / l
Sausais atlikums	~20%
Uzglabāšana	3 gadi slēgtā tarā. Sargāt no sasaldēšanas.
Darba drošība	Satur biocīdus, mazāk par 0,002%. Neliet kanalizācijā, ūdenskrātuvēs, apkārtējā vidē. Atlikumus un taru utilizēt kā sadzīves atkritumus.
Gaistošās organiskās vielas	Pieļaujamais saturs sastāvam (l/a) 130 g/L (2010) Max saturs 130 g/L



Ozolu iela 28, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV2167
Tel. (+371 67703038) Fax (+371 67702487) pasutijumi@eskaro.com
<http://www.eskaro.com>