

ACCORD 90

UNIVERSĀLA ALKĪDA EMALJA



Pielietošana	Pusmatēta universāla alkīda emalja piemērota kokam, metālam un citu ražojumu krāsošanai iekšdarbiem un ārdarbiem (durvju, logu rāmju, inetrjera elementu, mēbeļu detaļu utt.). Piemērota arī akmens un apmetuma virsmām, iekšdarbiem.
Matējuma pakāpe	Spīdīga
Virsmas sagatavošana	Krāsojamai virsmai jābūt attaukotai, attīrtai no netīrumiem, sausai. Agrāk krāsotu virsmu attīrīt no lobošās vecās krāsas, spīdīgas virsmas apstrādāt ar smilšpapīru līdz matējumam. Nevienmērības aizspakelēt. Kokskaidu plāksnes apstrādāt ar attiecīgu gruntu vai krāsu, atšķaidītu ar vaitspirtu (līdz 10% no krāsas apjoma).
Uzklāšana	Krāsu rūpīgi samaisīt, uzklāt 1-2 kārtas. Nekrāsot lietus un miglas laikā.
Darba instrumenti	Ota, rullītis, smidzinātājs. Pēc darba beigām nomazgāt ar vaitspirtu.
Darba temepratūra	Virs 5°C
Saistviela	Alkīds
Šķīdinātājs	Vaitspirts, līdz 10%
Patēriņš	~8-10 m ² /l
Žūšanas laiks	No putekļiem – 4 stundas, gatavs pārkāršanai pēc 24 stundām pie temperatūras 20° un gaisa mitruma 50%.
Blīvums	~ 1,1 kg / l
Sausais atlikums	~60%
Uzglabāšana	3 gadi cieši noslēgtā tarā vēsā vietā.
Tonēšana	ESKAROCOLOR sistēma.
Darba drošība	Satur rūpniecisko benzīna-šķīdinātāju, hidrogenētu, kobalta karboksilātu, metiletilketoksi mu. UGUNSNE DROŠS. Atkārtota iedarbība var izraisīt ādas sausumu. Izgatavojuma tvaiki var izraisīt miegainību un reiboņus. Glabāt bērniem nepieejamās vietās. Strādāt labi vēdināmās telpās. Ugunsgrēka gadījumā izmantot pulvera, putu un oglekļa dioksīda ugunsdzēšamos aparātus. Neizmantot ūdeni. Norīšanas gadījumā nekavējoties vērsties pie ārsta, uzrādot taru vai produkta etiķeti.
Utilizācija	Neliet kanalizācijā, izvairīties no nokļūšanas apkārtējā vidē, lietojot ievērot darba higiēnas noteikumus. Izžuvušas krāsas atlikumus jāutilizē, kā sadzīves atkritumi, polimēra taru jāsavāc priekš otrreizējas pārstrādes, vai jāutilizē kā sadzīves atkritumi.
Gaistošās organiskās vielas	Pieļaujamais saturs sastāvam (l/a) 500 g/L (2010) Max saturs <500 g/L



