

ACCORD METALL

PUSSPĪDĪGA KRĀSA METĀLAM

- KRĀSAS SASTĀVĀ IETILPST ANTIKOROZIJAS PIGMENTI
- NESATUR HROMA UN SVINA PIGMENTUS
- PIEMĪT PAĀTRINĀTS ŽŪŠANAS LAIKS



Pielietošana	Pusspīdīga alkīda krāsa metāla virsmu krāsošanai gan iekšdarbos, gan ārdarbos. Pielieto metāla konstrukciju, kāpņu, dzegas, lietus ūdens notekcaurulēm, metāla sētu, durvju u.c. krāsošanai.
Īpašības	Krāsas sastāvā ir pretkorozijas pigmenti un vielas, kavējošas zemplēves korozijas rašanos. Krāsa nesatur hroma un svina pigmentus. Krāsai piemīt paātrināts žūšanas laiks. Ir ieteicams vienkārtīgajām krāsošanas sistēmām. Virsmas, kas pakļautas spēcīgai atmosfēras ietekmei, rekomendējas iepriekš gruntēt ar krāsu Accord Krunt.
Matējuma pakāpe	Pusspīdīga
Virsmas sagatavošana	Pirms krāsošanas virsmu attīrīt no netīrumiem, eļļas. Lai no virsmas notīrītu koroziju un atlobījušos segumu, vēlams veikt strūklas tīrīšanu (līdz minimumam Sa2 pēc ISO 8501-1) vai rūpīgi attīrīt ar rokas vai mehānisku instrumentu. Pirms krāsošanas agrāk gruntētai virsmai noņemt gruntēšanas kārtas defektus.
Uzklāšana	Pirms lietošanas krāsu rūpīgi samaisīt. Lai izvairītos no toņa atšķiršanās krāsojot cietas virsmas, ieteicams samaisīt pietiekamu daudzumu tonētas krāsas vienā tarā. Uzklāt krāsu 1-2 kārtās ar ota, rullīti vai smidzinātāju (uzgalis 0.011-0.015"). Krāsojot ar smidzinātāju, krāsu ieteicams atšķaidīt ar vaišpirtu (bezgaisa smidzinātājs – 5-10%, tradicionālais 10-15%). Nogaidīšanas laiks atkarīgs no kārtas biezuma un sastāda 6-10 stundas, pilna nožūšana -24 stundas (intervālā temperatūra 15-30°C). Gruntētas virsmas krāsot pēc pilnas grunts nožūšanas.
Darba instrumenti	Ota, rullītis, smidzinātājs. Pēc darba beigām nomazgāt ar vaišpirtu.
Darba temperatūra	Virš 5°C
Saistviela	Modificēti alkīda sveķi
Šķīdinātājs	Vaišpirts
Patēriņš	~ 9-12 m ² /l
Žūšanas laiks	No putekļiem – 2 stundas, pilna izžūšana – ne mazāk kā 10 stundas pie temperatūras 20 ⁰ un gaisa mitruma 50%.
Blīvums	~ 1,2 kg / l
Sausais atlikums	~65%
Uzglabāšana	5 gadi cieši noslēgtā tarā pie temperatūras līdz +30 ⁰ C.
Tonēšana	ESKAROCOLOR sistēma, A un TR bāzes.
Piesardzības pasākumi	Satur rūpniecisko benzīna-šķīdinātāju, hydrogenētu, kobalta karboksilātu, metiletiketoksīmu. Var izraisīt alerģiju. UGUNSNEDROŠS. Atkārtota iedarbība var izraisīt ādas sausumu. Izvairīties no tvaiku ieelpošanas, nokļūšanas uz ādas. Glabāt bērniem nepieejamās vietās. Strādāt labi vēdināmās telpās. Ugunsgrēka gadījumā izmantot pulvera, putu un oglekļa dioksīda ugunsdzēsamos aparātus. Neizmantojot ūdeni. Norīšanas gadījumā nekavējoties vērsties pie ārsta, uzrādīt taru vai produkta etiķeti. Neliet kanalizācijā, izvairīties no nokļūšanas apkārtējā vidē.
Gaistošās organiskās vielas	Pieļaujamais saturs sastāvam (l/a) 600 g/L (2007) 500 g/L (2010) Max saturs 450 g/L

