

# AKZENT KITCHEN

## ĪPAŠI MITRUMIZTURĪGA AKRILA KRĀSA

- Igaunijas antialerģijas sertifikāts
- Ekomarķējums - ES Ecolable
- Satur sudraba jonus
- Satur vasku



RYL



Pielietošana	Akrila krāsa paredzēta iekšdarbu veikšanai jaunām vai agrāk ar lateksa, alkīda vai eļļas krāsām krāsotām virsām no betona, gāzbetona, gipškartona plāksnēm, tāpat arī špaktelētām, apmestām un aplūmētām ruļļu apdares materiālu virsmām. Pielietošana: griestiem un sienām telpās ar augstām ekspluatācijas un higiēnas prasībām, tāpat mitrās telpās, kur uz virsmas iespējama mitruma kondensācija (vannas istaba, virtuve, vejas mazgātuvē, baseini, ražošanas telpas, slimnīca, skola utt.).
Īpašības	Veido hidrofobu pārklājumu, izturīga pret berzi (1 klase pēc DIN EN13300) un biežu mazgāšanu ar profesionāliem mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļiem. Piemīt laba segtspēja. Satur antibakteriālas un pretpelējuma piedevas.
Matējuma pakāpe	Pusmatēta
Pielietojums	Krāsojamai virsmai jābūt attīrītai no trausla un loboša materiāla, netīrumiem, taukiem un putekļiem. Izturīgus vecos alkīda substrātus noslīpēt līdz matējumam, putekļus rūpīgi notīrīt. Neviemērības, plaisas un caurumus aizšpaktelēt. Virsmu nomazgāt ar 2–5% % sodas šķīdumu vai amonjaka šķīdumu saturošiem mazgāšanas līdzekļiem, noskalot ar ūdeni un nosusināt. Nepieciešamības gadījumā izmantot līdzekli pret pelējumu BIOTOL E. Veicot apdari mitrās telpās izmantot, mitrumizturīgo špakteli AQUA FILLER, mitrumizturīgo gruntsi AQUASTOP.
Uzklāšana	Pirms uzklāšanas krāsu rūpīgi izmaisīt. Tonētu krāsu vēlams izmaisīt vienā tarā. Uzklāt divās kārtās ar rullīti vai smidzinātāju (uzgaļa garums 0,021 – 0,027'', spiediens 120 - 150). Krāsošanai ar smidzinātāju, krāsu šķīdināt ar ūdeni līdz viskozitātei 5–10%. Krāsošanas laikā cestīes saglabāt „slapjas malas”, nepieļaujot ātru krāsas izžūšanu.
Darba instrumenti	Rullītis, smidzinātājs. Pēc darba beigām nomazgāt ar ūdeni.
Darba temepratūra	Virs 10°C
Saistviela	Kopolimērs
Šķīdinātājs	Ūdens
Patēriņš	6 - 8 m²/ l
Žūšanas laiks	Otrās kārtas uzklāšanai – 2 – 3 stundām pie temperatūras 20°C un gaisa mitruma 50%. Pārklājums izturību iegūst apmēram pēc 3 – 4 nedēļām.
Nodilumizturība pret mitru tīrišanu	1 klase pēc DIN EN13300
Bīlvums	~ 1,2 kg / l
Sausais atlikums	~ 45%
Uzglabāšana	3 gadi cieši noslēgtā tarā. Sargāt no sasalšanas.
Tonēšana	ESKAROCOLOR sistēma.
Utilizācija	Satur biocīdus (IPBC, Bronopols), nepārsniedzot 0,2%. Neliet kanalizācijā, ūdenkrātuvēs, uz augsnēs. Produkta atlikumus un taru utilizēt kā sadzīves atkritumus.
Gaistošās organiskās vielas	Pieļaujamais saturs sastāvam (l/a) 100 g/L (2010) Max saturs 100 g/L



Daugavgrīvas prospekts 49, k-1, Riga

Tel. (+371 67703038) Fax (+371 67702487) [pasutijumi@eskaro.com](mailto:pasutijumi@eskaro.com)<http://www.eskaro.com>