

# AURA FORT

## KRĀSA FASĀDĒM

- NOTURĪGA PRET ATMOSFĒRAS IEDARBĪBU



<b>Pielietošana</b>	Fasādes krāsa paredzēta izturīga betona, viegla betona, apmetu virsmu, cementa-šķiedru plākšņu un silikātkieģeļu krāsošanai. Izmantojama arī agrāk krāsotu virsmu pārkrāsošanai, dekoratīvā apmetuma krāsošanai, kā arī izmantojuma siltumizolācijas sistēmās. Krāsa nav paredzēta horizontālām virsmām, kuras atrodas ūdens iedarbībā. Izmantojamas arī iekštelpās, lai iegūtu matētu, pret mazgāšanu noturīgu virsmu, ar normālu vai paaugstinātu mitrumu uz ģipškartona, koksnes materiāliem un stiklauduma tapetēm.
<b>Īpašības</b>	Viegli klājas un piemīt laba adhēzija pie virsmas. Veido pret berzi, tvaika caurlaidīgu kārtu.
<b>Virsmas sagatavošana</b>	Pirms krāsošanas virsmu notīrīt no putekļiem, krīta un kaļķa baltumiem, nedrošām špaktelējuma atliekām, eļļas, bituma un citiem netīrumiem. Birstošo apmetumu vai špakteļi notīrīt ar metālisku birsti vai špakteļlāpstiņu, un atbrīvot no putekļiem. Eļļas un bituma traipus jānotīra ar tiem paredzētiem līdzekļiem. Defektus jālīdzina ar fasādes špakteļi. Pirms krāsošanas virsmu jāgruntē ar akrila grunti no TM Eskaro vai TM Aura. Krāsojot agrāk krāsotas virsmas, uz neliela laukuma ir jāsalīdzina krāsu savstarpējā saderība. Krāsojot ar cementu svaigas apmetas virsmas, ir jāļauj tām izžūt vismaz 3 nedēļas.
<b>Uzklāšana</b>	Krāsu rūpīgi samaisīt, uzklāt ar rullīti vai smidzinātāju divās kārtās. Otrā kārtu uzklāt bez šķaidīšanas. Pie pirmās kārtas šķaidīšanas var piejaukt ūdeni, līdz 5%. Darbus jāveic apkārtējās telpas temperatūrā ne zemākā par +10°C un ne lielākā kā +30°C. Aizliegts krāsot miglas, lietus vai sarmas laikā.
<b>Darba instrumenti</b>	Rullītis, smidzinātājs - pēc darba beigām nomazgāt ar ūdeni.
<b>Darba temperatūra</b>	Virš 10°C
<b>Saistviela</b>	
<b>Šķaidinātājs</b>	Ūdens, līdz 5%
<b>Patēriņš</b>	
<b>Žūšanas laiks</b>	Pirms otrās kārtas uzklāšanas – 2-4 stundas, pilnīga nožūšana – 6-8 stundas pie temperatūras 20°C un gaisa mitruma 65%. Ja temperatūra ir zemāka – žūšanas laiks paildzinās. Pārklājums iegūst noturību pret mitrumu pēc 2-3 nedēļām.
<b>Uzglabāšana</b>	24 mēneši noslēgtā tarā vēsā vietā.
<b>Tonēšana</b>	ESKAROCOLOR sistēma TM Aura pigmentu pastas.
<b>Utilizācija</b>	Neliet kanalizācijā, izvairīties no nokļūšanas apkārtējā vidē, lietojot ievērot darba higiēnas noteikumus. Izžuvas krāsas atlikumus jāutilizē, kā sadzīves atkritumi, polimēra taru jāsavāc priekš ottrreizējas pārstrādes, vai jāutilizē kā sadzīves atkritumi.
<b>Gaistošās organiskās vielas</b>	Pieļaujamais saturs sastāvam (l/a) 40 g/L (2010) Max saturs 40 g/L



Ozolu iela 28, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV2167  
Tel. (+371 67703038) Fax (+371 67702487) [pasutijumi@eskaro.com](mailto:pasutijumi@eskaro.com)  
<http://www.eskaro.com>