

AURA FASAD RESIDENS

AKRILA LATEKSA KRĀSA

- IDEĀLI PIEMĒROTA PIELIETOŠANAI ĒKU FASĀDES SILTINĀŠANAS SISTĒMĀS AR MINERĀLAJIEM PĀRKLĀJUMIEM, KĀ ARĪ RESTAURĀCIJAS DARBU LAIKĀ



Pielietošana	Balta, matēta, pašattīroša akrilāta fasādes krāsa, modificēta ar siloksānu. Paredzēta izturīga cementa apmetuma krāsošanai, betona, vieglbetona, asbesta cementa, silikātķieģeļu, kā arī dzīvojamu telpu, ofisu, veikalu, kāpņu griestu un sienu krāsošanai.
Īpašības	Veido tvaika caurlaidīgu slāni, kas ir noturīgs pret atmosfēras un mehānisko ietekmi (arī rūpniecisku vidi un jūras tuvumu). Noturīga pret UV starojumu. Piemīt ūdensatgrūšanas spēja un pašattīrošas īpašības, kā arī laba tvaika caurlaidība iekštelpā. Viegli klājas, piemīt laba adhēzija pie virsmas.
Matējuma pakāpe	Pilnīgi matēta
Virsmas sagatavošana	Virsmai ir jābūt sausai, tīrai un jāpiemīt pietiekošām nesošām īpašībām. Netīrumus, atslāņojumus, nedrošus, birstošus posmus un vielas, kas samazina krāsas adhēziju pie virsmas (putekļus, taukus, eļļas utt.) – cītīgi notīrīt. Plaisas un bedrītes aizpildīt ar piemērotu šķidrums vai špakteli. Porainas un putekļainas virsmas pirms krāsošanas apstrādāt ar TM Aura vai TM Eskaro gruntīm. Metāliskās daļas apstrādāt ar pretkorozijas grunti. Ar eļļas vai emaljas krāsām agrāk krāsotas virsmas attīrīt no atlecošā materiāla un putekļiem. Svaigas apmetuma – cementa virsmas pirms krāsošanas jāvēt ne mazāk kā 1 mēnesi. Vietas fasādē, kuras ir skāris pelējums, rūpīgi un mehāniski attīrīt un apstrādāt ar līdzekļiem BIOTOL vai BIOTOL SPRAY no TM Eskaro. Pēc tam noskalot ar ūdeni un izžāvēt.
Uzklāšana	Uzklāšanas un žūšanas laikā gaisa un virsmas temperatūra nedrīkst būt zemāka kā +10 ⁰ C. Jāizvairās krāsot temperatūrā, kas pārsniedz +30 ⁰ C, pie tiešiem saules stariem, kā arī miglas un lietus laikā bez speciāliem plēves aizsargiem, kas ierobežo atmosfēras ietekmi. Pirms lietošanas samaisīt. Pirms lielu platību krāsošanas ar tonētu krāsu, samaisīt pietiekošu krāsas daudzumu vienā traukā. Krāsu uzklāt ar prolona, fāktūras vai vilnas rullīti. Pieļaujams gaisa smidzinātāja izmantošana (uzgalis – 0,026-0,031’'). Lai iegūtu dekoratīvu virsmu, izmantot fāktūras rullīšus, otas, zobšpakteli, izsmidzinātāju un citus instrumentus, 10-15 minūtes pēc krāsas uzklāšanas. Pie nelielu virsmu dekoratīvās apstrādes krāsu var uzklāt ar špaktelļāpstu no nerūsējošā tērauda, ar kārtu apmēram līdz 2,5mm. Krāsu uzklāt ar rullīti 2-3 kārtās. Pirmajai kārtai krāsai var piejaukt ūdeni līdz 5% no kopējā tilpuma. Pie krāsas izmantošanas ārdarbos, lai pastiprinātu fungicīdu īpašības un veicinātu pelējuma sēnītes profilaksi, pie krāsas piejaukt līdzekli BIOTOL, attiecībā 25-30ml uz 1 litru un rūpīgi sajaukt.
Darba instrumenti	Porolona, vilnas rullītis, smidzinātājs. Pēc darba beigām nomazgāt ar ūdeni.
Darba temperatūra	Virš 10 ⁰ C
Šķīdinātājs	Ūdens, līdz 5%
Patēriņš	4-7 m ² /l
Žūšanas laiks	Otrajai kārtai – 2-4 stundas, pilnīga izžūšana – 6-8 stundas pie temperatūras 20 ⁰ un gaisa mitruma 65%.
Uzglabāšana	2 gadi cieši noslēgtā tarā pie temperatūras 5 ⁰ C.
Tonēšana	ESKAROCOLOR sistēma, TM AURA gaišās krāsas tonēpastas.
Utilizācija	Neliet kanalizācijā, izvairīties no nokļūšanas apkārtējā vidē, lietojot ievērot darba higiēnas noteikumus. Izžuvas krāsas atlikumus jāutilizē, kā sadzīves atkritumi, polimēra taru jāsavāc priekš otrreizējās pārstrādes, vai jāutilizē kā sadzīves atkritumi.
Gaistošās organiskās vielas	Pieļaujamais saturs sastāvam (l/a) 40 g/L (2010) Max saturs 40 g/L



eskaro

Ozolu iela 28, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV2167
Tel. (+371 67703038) Fax (+371 67702487) pasutijumi@eskaro.com
<http://www.eskaro.com>