

# AURA UNIGRUNT KRAFT

## UNIVERSĀLĀ NOSTIPRINOŠĀ DZIĻUMGRUNTS



<b>Pielietošana</b>	Akrila grunts paredzēta porainu, mitrumjūtīgu, nevienmērīgi iesūcošu virsmu gruntēšanai pirms krāsošanas ar lateksa krāsām, pirms flīzēšanas ar keramikajam flīzēm, pirms tapešu līmēšanas, špaktelēšanas, pirms pašizlīdzinošo grīdas masu sagatavošanas, kā arī fasādes gruntēšanai pirms krāsošanas ar lateksa krāsām. Apstrādājamās virsmas: ģipškartona plāksnes, betons, gāzbetons, apmetums, ķieģelis, DSP. Grunts pielietojama kā modificēta piedeva cementa un dzēsto kaļķu celtniecības maisījumu sagatavošanā.
<b>Īpašības</b>	Dziļi iesūcas un nostiprina vājās pamatnes. Samazina ūdens iesūkšanos. Palielina apdares materiālu saķeri ar pamatni. Palielina virskārtas izturību. Samazina un izlīdzina virsmas iesūkšanās spēju, samazinot nākošās kārtas patēriņu. Īpaši efektīvs kā modificēta piedeva pie cementa un dzēsto kaļķu maisījumiem, špaktelēšanas, apmešanas, kā arī pirms flīzēšanas pamata sagatavošanai. Pie celtniecības materiālu atšķaidīšanas Aura Unigrunt Kraft lietot ūdens vietā. Laba tvaika caurlaidība, bez smakas. Paredzēta iekšdarbiem un ārdarbiem.
<b>Virsmas sagatavošana</b>	Virsmai jābūt sausai un izturīgai, bez redzamiem bojājumiem. Pirms grunts uzklāšanas virsma jāattīra no veciem, krāsas atlikumiem, putekļiem, taukiem un citām vielām, kas samazina virsmas adhēziju.
<b>Uzklāšana</b>	Pirms uzklāšanas samaisīt, neatšķaidīt. Atkarībā no virsmas stāvokļa grunti rekomendējas uzklāt 1-2 kārtās ar otiņu vai rullīti. Ļoti porainās virsmas jāapstrādā ne mazāk kā divas reizes „slapjš un slapjš”. Minimālajai darba temperatūrai jābūt +10°C. Pie šķaidīšanas celtniecības maisījumos Aura Unigrunt Kraft lieto arī tīrā veidā, kā ūdens aizvietotāju.
<b>Darba instrumenti</b>	Rullītis, ota. Pēc darba beigām nomazgāt ar ūdeni.
<b>Darba temperatūra</b>	Virš 10°C
<b>Saistviela</b>	Akrils
<b>Patēriņš</b>	~ 8-10 m <sup>2</sup> /l
<b>Žūšanas laiks</b>	2-6 stundas pie temperatūras 20° un gaisa mitruma 50%.
<b>Uzglabāšana</b>	2 gadi cieši noslēgtā tarā pie temperatūras ne zemāk kā +5°C un ne augstāk kā +35°C. Sargāt no sasaldēšanas.
<b>Utilizācija</b>	Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Pie nokļūšanas gadījuma acīs mazgāt ar lielu daudzumu ūdens, vajadzības gadījumā griezties pie ārsta. Neliet kanalizācijā, izvairīties no nokļūšanas apkārtējā vidē, lietojot ievērot darba higiēnas noteikumus. Izžuvušas krāsas atlikumus jāutilizē, kā sadzīves atkritumi, polimēra taru jāsavāc priekš otrreizējas pārstrādes, vai jāutilizē kā sadzīves atkritumi.
<b>Gaistošās organiskās vielas</b>	Pieļaujamais saturs sastāvam (l/a) 30 g/L (2010) Max saturs 30 g/L



Ozolu iela 28, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV2167  
Tel. (+371 67703038) Fax (+371 67702487) [pasutijumi@eskaro.com](mailto:pasutijumi@eskaro.com)  
<http://www.eskaro.com>