

FACE FILLER

ŠPAKTELMASA FASĀDĒM



Pielietošana	Viegla mitrumizturīga špaktelmasa paredzēta plaisu, padziļinājumu, nelīdzenumu izlīdzināšanai betona, akmens, apmetumu utt. virsmām ārdarbiem, kā arī iekšdarbiem.
Īpašības	Viegli klājas un lieliski slīpējas. Mitrumizturīga.
Virsmas sagatavošana	Virsmai ir jābūt sausai, tīrai un cietai. Atlīmējušos un nestabilo virsmas kārtu (piemēram, krīta apmetumu) ietecams nofīrīt. Porainas virsmas ārdarbos pirms špaktelēšanas nogruntēt ar sastāvu AKRIT F PRIMER.
Uzklāšana	Uzklāt ar špaktellāpstiņu. Otro un nākamās kārtas ar špaktelmasu uzklāt pēc pilnīgas iepriekšējās kārtas izžūšanas.
Darba instrumentu tīrīšana	Pēc darba beigām nomazgāt ar ūdeni. Sakaldušo maisījumu attīrīt mehāniski.
Darba temperatūra	Virš 5 ⁰ C
Saistviela	Akrila latekss
Šķīdinātājs	Ūdens
Krāsa	Pelēka
Patēriņš	1 m ² /l (kārtas biezums 1 mm)
Žūšanas laiks	1,5-24 stundas pie temperatūras 20 ⁰ un gaisa mitruma 50% (atkarībā no kārtas biezuma).
Maksimālais daļiņu izmērs	0,25 mm
Blīvums	~ 1,25 kg / l
Maksimālais kārtas biezums	10 mm
Adhēzija pie pamatnes	0,7 MPa
Uzglabāšana	2 gadi cieši noslēgtā tarā. Sargāt no sasalšanas.
Darba drošība	Slīpēšanas laikā rekomendējas valkāt aizsargbrilles un respiratoru.
Utilizācija	Neliet kanalizācijā, izvairīties no nokļūšanas apkārtējā vidē, lietojot ievērot darba higiēnas noteikumus. Taru jāsavāc priekš otrreizējas pārstrādes, vai jāutilizē kā sadzīves atkritumi.



Ozolu iela 28, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV2167
Tel. (+371 67703038) Fax (+371 67702487) pasutijumi@eskaro.com
<http://www.eskaro.com>