FLOOR

URETĀN-ALKĪDA KRĀSA GRĪDAI

Pielietošana	Uretān-alkīda krāsa koka un betona grīdām dzīvojamās istabās, tirdzniedzības un noliktavu telpās, vannas istabām, balkonu grīdām. Piemērota arī grīdu krāsošanai laukā, kuras atrodas zem nojumes.
Īpašības	Krāsa veido nodilumizturīgu virsmu, noturīgu pret ūdens un sadzīves ķīmijas iedarbību.
Matējuma pakāpe	Spīdīga
Pielietojums	Krāsojamai virsmai jābūt tīrai, sausai un pietiekami cietai (cietināšana ar jaunu betona virsmu – ne mazāk par 1 mēnesi).
Uzklāšana	Krāsu rūpīgi samaisīt, uzklāt 1-2 kārtas. Lai iegūtu vienkrāsainu segumu, vienā traukā nepieciešams sajaukt pietiekamu daudzumu toņkrāsu. Pirmās kārtas uzklāšanai krāsu iespējams atšķaidīt ar WHITE SPIRIT +, līdz 20% no krāsas apjoma. Pēdējas kārtas uzklāšanai izmantot neatšķaidītu krāsu.
Darba instrumenti	Ota, rullītis, smidzinātājs. Pēc darba beigām instrumentus notīrīt ar šķīdinātāju WHITE SPIRIT +.
Darba temepratūra	Virs 5^0 C
Saistviela	Modificēti uretāna alkīda sveķi
Šķīdinātājs	WHITE SPIRIT +
Patēriņš	~6-12 m^2/ l
Žūšanas laiks	No putekļiem - 2 stundas, pilnīga izžūšana –24 stundas pie temperatūras 20^0 un gaisa mitruma 50%. Virsma izturīga pret berzi pēc nedēļas.
Blīvums	~ 1,1 kg / l
Sausais atlikums	~60%
Uzglabāšana	3 gadi cieši noslēgtā oriģinālā tarā vēsā vietā.
Tonēšana	ESKAROCOLOR sistēma.
Darba drošība	Satur rūpniecības dīzeļdegvielu šķidinātāju, hidrogenētu, kobalta karbosilātu un metiletilketoksīnu. Var izraisīt alerģisku reakciju. **Uguns bīstamība.** Atkārtota iedarbība var izraisīt ādas sausumu un sprēgāšanu. Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Izvairīties no šķīdinātāja ieelpošanas un nokļūšanas uz ādas. Ugunsgrēka gadījumā izmantot putas, pulveri vai oglekļa dioksīdu. Neizmantot ūdeni. Norīšanas gadījumā nekavējoties vērsties pie ārsta, uzrādot taru vai ķīmisko etiķeti. Strādāt labi vēdināmās telpās.
Utilizācija	Neliet kanalizācijā, izvairīties no nokļūšanas apkārtējā vidē un ūdenskrātuvēs.
Gaistošās organiskās vielas	Pieļaujamais saturs sastāvam (l/a) 500 g/L (2010) Max saturs 470 g/L

eskaro

Ozolu iela 28, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV2167
Tel. (+371 67703038) Fax (+371 67702487) pasutijumi@eskaro.com
http://www.eskaro.com