

KABINET 20

LAKA INTERJĒRAM



Pielietošana	Gaismas izturīga akrila laka koka apdares virsmu (sienas un griestu paneļu, sijas, durvju, grīdlīstu, mēbeļu detaļu u.c.) lakošanai telpās. Laku var izmantot, betona, ķieģeļu, apmetām akmens bāzes, tāpat agrāk krāsotām vai ar tapetēm aplīmētām virsmām, lai piešķirtu tām ūdens un nodilumizturību. Laka nav piemērota tvaika istabām, grīdām un virsmām, kas pakļautas spēcīgam mehāniskam nodilumam. Tonējama pēc ESKAROCOLOR sistēmas.
Īpašības	Laka satur UV filtru, kas novērš, koksnes un vaska aptumšošanos, palielina ūdens atgrūšanas īpašības pārklājumam. Šķaidāma ar ūdeni, ātri žūst. Pasargā virsmu no netīrumiem un skrāpējumiem. Var tikt izmantota kā pamats dekoratīvajām piedevām (pigmenti ar zelta efektu, sudraba un bronzas, perlamutra pigmenti utt.).
Matējuma pakāpe	Pusmatēts
Virsmas sagatavošana	Virsmai ir jābūt sausai un tīrai. Virsmas mitrums nedrīkst pārsniegt 18%. Jāatbrīvojas no vecās lobošās lakas, virsmu noslīpēt ar smilšpapīru, notīrīt putekļus. Spīdošās virsmas jānoslīpē.
Uzklāšana	Pirms izmantošanas laku rūpīgi samaisīt, tāpat arī maisīt lakošanas laikā, lai nodrošinātu vienmērīgu toņpastu un piedevu sadali. Pēc nepieciešamības pirmajai kārtai laku iespējams šķaidīt ar ūdeni, līdz 10% no apjoma. Lakas uzklāšana tiešos saules staros, caurvējā vai pie paaugstinātas temperatūras var izraisīt virsmas defektu. Laku rekomendējas uzklāt 2-3 kārtās, no virsmas viena gala līdz otram. Pirms nākamās kārtas uzklāšanas virsmu viegli noslīpēt un notīrīt putekļus. Ar tonētu laku lakotas virsmas krāsa būs atkarīga no koka šķirnes un nokrāsas, tāpat no lakas kārtu skaita. Pēdējo kārtu ieteicams uzklāt ar netonētu laku.
Darba instrumenti	Ota, lakas lāpstiņa. Pēc darba beigām nomazgāt ar ūdeni.
Darba temperatūra	Ne zemāk kā 10 ⁰ C, ne augstāk kā 30 ⁰ C, gaisa mitrums zemāks par 80%.
Saistviela	Akrilāts
Šķīdinātājs	Ūdens, līdz 10%
Patēriņš	6-10 m ² /l
Žūšanas laiks	No putekļiem – 0,5 stundas, otrās kārtas uzklāšanai 1-2 stundas pie temperatūras 20 ⁰ un gaisa mitruma 50%. Pārklājums galīgo cietību iegūst aptuveni pēc trīs nedēļām.
Blīvums	~ 1 kg / l
Sausais atlikums	~25%
Uzglabāšana	3 gadi oriģinālajā tarā, pie temperatūras ne zemākas kā 5 ⁰ C, ne augstākas kā 35 ⁰ C. Sargāt no sasaldēšanas
Tonēšana	ESKAROCOLOR sistēma (TROX krāsu kartes).
Darba drošība	Neliet kanalizācijā, izvairīties no nokļūšanas apkārtējā vidē, lietojot ievērot darba higiēnas noteikumus. Izžuvušas krāsas atlikumus jāutilizē, kā sadzīves atkritumi.
Gaistošās organiskās vielas	Pieļaujamais saturs sastāvam (l/a) 130 g/L (2010) Max saturs 130 g/L



eskaro

Ozolu iela 28, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV2167
Tel. (+371 67703038) Fax (+371 67702487) pasutijumi@eskaro.com
<http://www.eskaro.com>