

# MARINE LAKK 90

## LAKA JAHTĀM



<b>Pielietošana</b>	Koka laivām un jahtām. Der arī logu rāmju, durvju, grīdu un citu koka virsmu lakošanai.
<b>Īpašības</b>	Ilgoturīga uretānalkīda laka. Laka satur UV filtru, kas novērš koksnes dzeltēšanu tiešo saules staru ietekmē. Laka veido pārklājumu, kas ir noturīgs pret ūdens un sadzīves ķīmiju iedarbību.
<b>Matējuma pakāpe</b>	Spīdīga
<b>Virsmas sagatavošana</b>	Virsmai ir jābūt sausai (virsmas mitrums zemāks par 20%). Virsmu attīrīt no putekļiem, netīrumiem un taukiem. Jaunu cieta koka virsmu (ozols, dižskābardis) noslaucīt ar vaišpirtu. Agrāk lakotas virsmas attīrīt no lobošās lakas, noslīpēt līdz matējumam, atklātās virsmas nogruntēt ar lakas un vaišpirta maisījumu attiecībā 5:1. Virsmas, kuras pakļautas atmosfēras ietekmei, apstrādāt ar līdzekli AURA BIOSTOP un nogruntēt ar šķaidītu laku.
<b>Uzklāšana</b>	Pirms izmantošanas laku rūpīgi samaisīt. Laku uzklāt uz virsmas plānās kārtās 2-3 reizes. Starp lakas uzklāšanas reizēm rekomendējas viegla virsmas slīpēšana. Tonētu laku ieteicams izmantot tikai pirmajā uzklāšanas reizē.
<b>Darba instrumenti</b>	Ota, lakas lāpstiņa, smidzinātājs. Pēc darba beigām nomazgāt ar vaišpirtu.
<b>Darba temperatūra</b>	Ne zemāk kā 5 <sup>o</sup> C, gaisa mitrums zemāks par 80%.
<b>Saistviela</b>	Uretānalkīds
<b>Šķīdinātājs</b>	Vaišpirts
<b>Patēriņš</b>	12-14 m <sup>2</sup> /l
<b>Žūšanas laiks</b>	No putekļiem – 4 stundas, pilna izžūšana – 18 stundas stundas pie temperatūras 20 <sup>o</sup> un gaisa mitruma 50%. Atkārtotai lakošanai virsmu noslīpēt un veikt pēc diennakts. Izturību pret berzi virsma iegūst pēc 2 nedēļām.
<b>Blīvums</b>	~ 0,9 kg / l
<b>Sausais atlikums</b>	~5%
<b>Uzglabāšana</b>	5 gadi cieši slēgtā tarā vēsā vietā.
<b>Tonēšana</b>	ESKAROKOLOR sistēma.
<b>Darba drošība</b>	<b>Piesardzības pasākumi.</b> Satur hidrogenizētu smagās rūpniecības benzīnšķīdinātāju, kobalta karboksilātu un metiletilketoksīmu. Var izraisīt alerģisku reakciju. <b>Ugunsnedrošs.</b> Atkārtota iedarbība var izraisīt ādas sausumu un sasprēgāšanu. Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Izvairīties no tvaiku ieelpošanas un līdzekļa nokļūšanas uz ādas. Ugunsgrēka gadījumā izmantot pulvera vai putu un oglekļa dioksīda ugunsdzēsamos aparātus. Neizmantot ūdeni. Norīšanas gadījumā nekavējoties vērsties pie ārsta, uzrādot taru vai produkta etiķeti. Strādāt labi vēdināmās telpās. Izžuvušas krāsas atlikumus jāutilizē, kā sadzīves atkritumi.
<b>Gaistošās organiskās vielas</b>	Pieļaujamais saturs sastāvam (l/a) 600 g/L (2007) 500g/L (2010) Max saturs 500 g/L



eskaro

Ozolu iela 28, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV2167  
Tel. (+371 67703038) Fax (+371 67702487) [pasutijumi@eskaro.com](mailto:pasutijumi@eskaro.com)  
<http://www.eskaro.com>