

PARKETIKRUNT WE

ŪDENĪ ŠĶĪSTOŠA ELASTĪGA GRUNTS PARKETAM



Pielietošana	Ūdenī šķīstoša akrila grunts parketa un koka grīdām, pirms lakošanas ar sērijām WE.
Īpašības	Piemīt augsta elastība, praktiski neizraisa parketa gabalu salīmēšanos gar malām. Teicami klājas, neatstājot pēdas. Uzklāt ar rullīti. Pirms darba ar nezināmas un eksotiskas izcelsmes koka virsmām, ieteicams grunts darbību pārbaudīt.
Virsmas sagatavošana	Parketam jābūt attīrītam no vecās lakas seguma, rūpīgi noslīpētam un attīrītam no eļļas, taukiem, silikona un putekļiem.
Uzklāšana	Pirms uzklāšanas rūpīgi samaisīt, neizliet uz grīdas. Uzklāt 1 kārtu grunti ParketiKrunT WE ar rullīti, neatstājot nenogrunētus laukumus. Laku uzklāt ne ātrāk kā pēc 12 stundām.
Darba instrumenti	Rullītis. Pēc darba beigām nomazgāt ar ūdeni.
Darba temperatūra	Virsmas mitrumam jābūt zemākam par 12%, gaisa temperatūra no 18-25 ^o C, grunts no 15-25 ^o C, gaisa mitrums no 40-75%. Nepieļaut caurvēju un ar grunti pārklājamai virsmai tiešus saules starus.
Saistviela	Akrilāts
Šķīdinātājs	Ūdens
Patēriņš	8-10 m ² /l Lai sasniegtu maksimālo virsmas stiprumu, kopējais materiāla (lakas un grunts) patēriņš rekomendējas ~ 300 g/m ² (3-3,5 m ² /l)
Žūšanas laiks	Pie temperatūras 20 ^o un gaisa mitruma 65% - 1-2 stndas. Līdz lakas uzklāšanai ne mazāk kā 12 stundas.
Blīvums	~ 1,0 kg / l
Sausais atlikums	~ 26%
Uzglabāšana	1 gads slēgtā tarā, pie temperatūras virs 5 ^o C. Sargāt no sasaldēšanas.
Darba drošība	Var izraisīt jutīgumu (alerģiju). Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Neliet kanalizācijā, izvairīties no nokļūšanas apkārtējā vidē, lietojot ievērot darba higiēnas noteikumus. Izžuvušas krāsas atlikumus jāutilizē, kā sadzīves atkritumi.



Ozolu iela 28, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV2167
Tel. (+371 67703038) Fax (+371 67702487) pasutijumi@eskaro.com
<http://www.eskaro.com>