

# PUIDLAKK 90

## KOKA LAKA IEKŠDARBIEM UN ĀRDARBIEM



<b>Pielietošana</b>	Logu rāmjiem, durvīm, grīdām, mēbeļu elementiem, laivām.
<b>Īpašības</b>	Ilgoturīga uretānalkīda laka. Satur UV filtru, kas novērš dzeltēšanu saules gaismas ietekmē. Laka veido pārklājumu, kas ir izturīgs pret ūdens un sadzīves ķīmikāliju iedarbību.
<b>Matējuma pakāpe</b>	Spīdīga
<b>Virsmas sagatavošana</b>	Virsmai ir jābūt sausai (virsmas mitrumam zemākam par 20%). Virsma jāattīra no taukiem, putekļiem un netīrumiem. Jaunu, cietu koka virsmu noslaucīt ar vaišpirtu. Agrāk lakotu virsmu attīrīt no vecās lobošās lakas, noslīpēt līdz matējumam, atklātas virsmas nogruntēt ar lakas un vaišpirta maisījumu attiecībā 5:1. Virsmas, pakļautas atmosfēras ietekmei, apstrādāt ar līdzekli AURA BIOSTOP un nogruntēt ar šķaidītu laku.
<b>Uzklāšana</b>	Pirms izmantošanas laku rūpīgi samaisīt. Uzklāt laku uz virsmas 2-3 plānās kārtās. Rekomendējas viegla virsmas slīpēšana starp laku kārtu uzklāšanu. Tonētu laku ieteicams uzklāt tikai pirmajā kārtā.
<b>Darba instrumenti</b>	Ota, smidzinātājs, lakas lāpstiņa. Pēc darba beigām nomazgāt ar vaišpirtu.
<b>Darba temperatūra</b>	Virš 5°C, gaisa mitrums zemāks par 80%.
<b>Saistviela</b>	Uretānalkīds
<b>Šķīdinātājs</b>	Vaišpirts
<b>Patēriņš</b>	12-14 m <sup>2</sup> /l
<b>Žūšanas laiks</b>	No putekļiem - 4 stundas, pilnīga izžūšana - 18 stundas pie temperatūras 20 <sup>0</sup> un gaisa mitruma 50%. Atkārtotu lakošanu iepriekš slīpētai virsmai veikt pēc diennakts. Izturīga pret berzi pēc 2 nedēļām.
<b>Blīvums</b>	~ 0,9 kg / l
<b>Sausais atlikums</b>	~50%
<b>Uzglabāšana</b>	5 gadi cieši noslēgtā tarā vēsā vietā.
<b>Tonēšana</b>	ESKAROKOLOR sistēma.
<b>Darba drošība</b>	Satur rūpniecisko benzīn-šķīdinātāju, kobalta karboksilātu, metilētilketoksīmu. Var izraisīt alerģiju. <b>Ugunsdrošs.</b> Atkārtota iedarbība var izraisīt ādas sausumu un saspīlēšanu. Kaitīgs ūdens organismiem, var atstāt negatīvas sekas uz apkārtējo vidi. Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Izvairīties no tvaiku ieelpošanas un līdzekļa nokļūšanas uz ādas. Strādāt labi vēdināmās telpās. Neliet kanalizācijā, izvairīties no nokļūšanas apkārtējā vidē, lietojot ievērot darba higiēnas noteikumus. Izžuvas krāsas atlikumus jāutilizē, kā sadzīves atkritumi.
<b>Gaistošās organiskās vielas</b>	Pieļaujamais saturs sastāvam (l/a) 600 g/L (2007) 500 g/L (2010) Max saturs 500 g/L



Ozolu iela 28, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV2167  
Tel. (+371 67703038) Fax (+371 67702487) [pasutijumi@eskaro.com](mailto:pasutijumi@eskaro.com)  
<http://www.eskaro.com>