

# SOKKEL

## KRĀSA PAMATIEM



<b>Pielietošana</b>	Matēta akrila krāsa betona pamatu krāsošanai, kā arī pamata bloku krāsošanai.
<b>Īpašības</b>	Labi aizsargā virsmu no lietus un citas ūdens iedarbības. Satur efektīvu biocīdu, kas aiztur aļģu un sūnu veidošanos uz virsmas. Krāsa satur vasku, kas ļauj virsmu viegli attīrīt no netīrumiem.
<b>Matējuma pakāpe</b>	Matēta
<b>Virsmas sagatavošana</b>	Pamatus attīrīt no netīrumiem, gruveciņiem, iespējama pelējuma un nomazgāt ar ūdeni. Loboša veca krāsa, trausli betona slāņi ir jānoņem. Dzelzs pamatiem pēc veidņu noņemšanas jābūt mehāniski apstrādātiem, lai piedotu tiem raupjumu un noņemtu cementu. Metāliskas detaļas un armatūru, attīrīt un aizsargāt no rūsas ar pretkorozijas grunti REMIX KRUNT. Izciļņus un gropes aizdarīt ar piemērotu virsmus sastāvu. Mazas plaisas un nevienmērības iespējams špaktelēt ar špakteli FACE FILLER. Jaunas betona virsmas ieteicams krāsot ne ātrāk kā mēnesi pēc izgatavošanas. Minerālu virsmas krāsot 6 mēnešus pēc uzstādīšanas.
<b>Gruntēšana</b>	Atremontētas betona un agrāk krāsotas virsmas, vienmērīgas absorbcijas radīšanai un adhēzijas palielināšanai, ieteicams gruntēt ar AKRIT-F Primer. Lai palielinātu hidroforu sastāvu un samazinātu virsmas bojāšanās iespēju, tāpat ieteicams virsmu nogruntēt ar AQUASTOP WATERPROOF W.
<b>Uzklāšana</b>	Pirms krāsošanas, krāsu rūpīgi samaisīt. Izvairties no krāsu atšķirībām, krāsojot cietu virsmu, ieteicams nepeiciešamo krāsas daudzumu sagatavot vienā traukā. Otro kārtu krāsot ar otu, rullīti vai smidzinātāju (uzgaisis 0,023-0,027"). Krāsu var izmantot grunts vietā, atšķaidot to ar ūdeni 10-15%. Apdares slāni uzklāj neatšķaidītu.
<b>Darba instrumenti</b>	Ota, rullītis, smidzinātājs. Pēc darba beigām nomazgāt ar ūdeni.
<b>Uzklāšanas noteikumi</b>	Krāsojamai virsmai jābūt tīrai un sausai. Gaisa temperatūra ne mazāk kā +5°C, gaisa mitrums zemāks par 80%. Krāsošanas laikā izvairīties no spilgti saulainiem un lietainiem laika apstākļiem.
<b>Saistviela</b>	Akrilāts
<b>Šķīdinātājs</b>	Ūdens
<b>Patēriņš</b>	4-7 m <sup>2</sup> /l, atkarīgs no raupjuma un pamatnes absorbcijas
<b>Žūšanas laiks</b>	No putekļiem – 0,5-2 stundas, atkārtotai krāsošanai – 6 -12 stundas pie temperatūras 20 <sup>0</sup> un gaisa mitruma 80%.
<b>Blīvums</b>	~ 1,3 kg / l
<b>Sausais atlikums</b>	~57%
<b>Uzglabāšana</b>	3 gadi cieši noslēgtā tarā. Sargāt no sasaldēšanas.
<b>Tonēšana</b>	Ūdens bāzes krāsu pastas, ESKAROCOLOR sistēma.
<b>Utilizācija</b>	Neliet kanalizācijā, izvairīties no nokļūšanas apkārtējā vidē, lietojot ievērot darba higiēnas noteikumus. Izžuvas krāsas atlikumus jāutilizē, kā sadzīves atkritumi, polimēra taru jāsavāc priekš otrreizējas pārstrādes, vai jāutilizē kā sadzīves atkritumi. Satur biocīdus, mazāk kā 0,02%.
<b>Gaistošās organiskās vielas</b>	Pieļaujamais saturs sastāvam (l/a) 150 g/L (2007) 130 g/L (2010) Max saturs 4 g/L



