


WINDOORA

ŪDENS BĀZES EMALJA LOGIEM UN DURVĪM

- EKOLOĢISKA JAUNĀS ĢENERĀCIJAS EMALJA UZ ŪDENS BĀZES ALKĪDA PAMATA



Pielietošana	Pusspīdīga uz ūdens bāzes alkīda emalja koka logu rāmju un norobežojumu, durvju, durvju aiņu, palodžu un citu jaunu un jau agrāk krāsotu koka virsmu, kā arī mēbeļu detaļu krāsošanai ārējos un iekšējos darbos. Ir piemērota arī gruntētu metāla virsmu krāsošanai iekštelpās.
Īpašības	Veido sniegbaltu, gludu un nodilumizturīgu virsmu. Dabai draudzīga.
Matējuma pakāpe	Pusspīdīga (60)
Pielietojums	Nekrāsotas virsmas. Attīrīt no putekļiem, netīrumiem, zāģu skaidām. Vietas, kuras skāris pelējums, notīrīt ar birsti vai skrāpi un apstrādāt ar BIOTOL. Visu krāsojamo koka virsmu pārklāt ar AURA BIOSTOP. Attīrīt virsmu no iespējamām sveķu paliekām, mezglu izejas vietām un tām apkārt, apstrādāt ar laku OKSAKRUNT. Metāliskās detaļas attīrīt no rūsas un gruntēt ar metāla krāsu ACCORD KRUNT. Agrāk krāsotas virsmas. Notīrīt ar birsti, skrāpi vai fēnu no virsmas lobošo krāsu. Spēcīgi spīdīgās virsmas noslīpēt līdz matējumam. Stipri netīrās virsmas nomazgāt ar 3–5% % sodas šķīdumu. Vietas, kuras skāris pelējums, notīrīt ar birsti vai skrāpi un apstrādāt ar BIOTOL. Vecās sapujušās un tumšās detaļas nomainīt pret jaunām. Metāla virsmas attīrīt no rūsas un gruntēt ar metāla krāsu ACCORD KRUNT. Attīrītu koka virsmu pārklāj ar PINO PLUS, vienlaikus izvairoties no ‘‘taukainas’’ plēves izveidošanās. Lūgums ievērot tehniskās pielietošanas instrukcijas visiem augstāk minētajiem produktiem.
Uzklāšana	Krāsu rūpīgi samaisīt, nepieciešamības gadījumā šķaidīt ar ūdeni (ve vairāk kā 5%). Uzklāt 1-2 kārtas.
Darba instrumenti	Ota, rullītis. Pēc darba beigām noamzgt ar ūdeni.
Uzklāšanas noteikumi	Krāsojamai virsmai jābūt tīrai un sausai (mitrums ne vairāk kā 20%), gaisa temperatūra 10-22 ⁰ C un gaisa mitrums zemāks par 80%. Jāizvairās no krāsošanas augstā gaisa temperatūrā, kā arī virsmas pakļaušanu zem tiešiem saules stariem, tāpat lietus un miglas laikā.
Saistviela	Ūdens emulsijas alkīdsveķi
Šķīdinātājs	Ūdens
Patēriņš	~6-10 m ² /l
Žūšanas laiks	Pie temperatūras 20 ⁰ un gaisa mitruma 80% līdz otrās kārtas uzklāšanai – ne mazāk kā 6 stundas; pilnīgai izžūšanai - 10 stundas
Blīvums	~ 1,3 kg / l
Sausais atlikums	~55%
Uzglabāšana	2 gadi cieši noslēgtā tarā pie temperatūras +5 - 30 ⁰ C. Sargāt no sasalšanas.
Tonēšana	ESKAROCOLOR sistēma, bāzes A un TR.
Utilizācija	Satur kobalta sāls 2 –etil-heksāna skābi. Var izraisīt alerģisku reakciju. Neliet kanalizācijā, izvairīties no nokļūšanas apkārtējā vidē, lietojot ievērot darba higiēnas noteikumus. Izžuvas krāsas atlikumus jāutilizē, kā sadzīves atkritumi, polimēra taru jāsavāc priekš otreizējas pārstrādes, vai jāutilizē kā sadzīves atkritumi.
Gaistošās organiskās vielas	Pieļaujamais saturs sastāvam (l/a) 150 g/L (2007) 130 g/L (2010) Max saturs 120 g/L



eskaro

Ozolu iela 28, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV2167
Tel. (+371 67703038) Fax (+371 67702487) pasutijumi@eskaro.com
<http://www.eskaro.com>